Roof BI (Dachdichtstoff DD)

Merkmal	Wert	Einheit	Prüfvorschrift / Bemerkung
	System		
Chemische Basis	Bitumenelastomer		
Konsistenz	pastös		
Aushärtung	physikalisch		
Dichte	1,19	g/ml	
Hautbildungszeit	30	min	23 °C; 50 % Luftfeuchte
Durchhärtungszeit	1 - 2	mm/d	23 °C; 50 % Luftfeuchte
Maximal zul. Gesamtverformung	5	%	
Standvermögen	< 2	mm	
Verarbeitungstemperatur	+ 5 bis + 45	°C	
Temperaturbeständigkeit	- 20 bis + 80	°C	nach Durchhärtung
Lagerbeständigkeit	12	Monate	+5°C bis +25°C

Anwendungshinweise

Die Flächen in Kontakt mit der Dichtungsmasse müssen sauber, frei von Staub und Schmutz, Rost o. ä. sein, dürfen aber feucht sein. Eine Vorbehandlung ist nicht erforderlich. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

fischer Roof BI darf nicht im Kontakt mit Naturstein oder Marmor eingesetzt werden, da die Gefahr der Randzonenverschmutzung besteht. Unter anderem nicht für Anwendungen im Unterwasserbereich sowie für Aquarien, PP, PE und Teflon geeignet. Nicht in Bereichen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln anwenden.

Produkteigenschaften

fischer Roof BI ein plastischer Dichtstoff auf Bitumenbasis zum Abdichten und Verkleben verschiedener Materialien, z.B. Bitumen, Zinkblech, Kupferblech, Edelstahl, Beton, Mauer- und Ziegelwerk, Aluminium sowie viele Kunststoffe.

fischer Roof BI ist sehr gut geeignet für das Abdichten von Alu-Klemmleisten und Dachleisten, von Rissen und Anschlüssen an Dachbahnen, Antennendurchführungen und Lichtkuppeln. Des Weiteren kann fischer Roof BI für die Verklebung und Abdichtung von bituminösen Dachfolien, Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Befestigung von bituminösen Schindeln und Verklebung von Dämmstoffen (auch Polystyrol) verwendet werden.
fischer Roof BI ist spachtelbar, plastisch verformbar und sofort regenfest und zeichnet sich durch eine gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit aus.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt; dieses enthält wichtige Hinweise.
Die Anwendungshinweise in diesem technischen Datenblatt sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, beinhalten aber weder Zusagen an die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit der Produkte noch selbständige oder unselbständige Garantiezusagen jeglicher Art.
Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte stets die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck konkret zu prüfen.
Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Funktion auf den Substraten vor Verwendung zu erproben.